

TECHNISCHES DATENBLATT ELITE WRAP WICKELFOLIE

➡ 7 Lagen Wickelfolie ➡ im Blasverfahren

Folieneigenschaften	Typischer Wert	Toleranz	Prüfmethode
Zugfestigkeit bei Bruch MD	39Mpa	±6Mpa	ASTM D882
Zugfestigkeit bei Bruch TD	37Mpa	±4Mpa	ASTM D882
Dehnung bei Bruch MD	580%	±60%	ASTM D882
Dehnung bei Bruch TD	680%	±100%	ASTM D882
Reißfestigkeit MD	155g/25μ	±60g	ASTM D1922
Reißfähigkeit TD	550g/25μ	±60g	ASTM D1922
Durchstoßfestigkeit	650g	±60g	ASTM D 1709-09
Durchstoßfähigkeit Punkture	33N	±3N	ASTM D 5748-95
Klebekraft @100%	7.5N/inch	±1N	EN14932-2018
Versprödungstemperatur (-20°C)	No Failure		
Vordrehung	160%	10%	
U.V. Protection	12 Monate Garantie im Freien		

Dimensions	Wert	Toleranz
Kerndurchmesser	76mm	±2mm
Foliendicke	25 Mikrometer	±1mic